

Technisches Merkblatt

Antigrau

als Erstbeschichtung oder Pflege von leicht angewitterten Hölzern

Eigenschaften

Holzoberflächen werden durch WOOD Antigrau vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlen und schneller Vergrauung optimal geschützt. Das Produkt eignet sich als Erstbeschichtung für unbehandelte Hölzer, zur Auffrischung von leicht angewitterten Hölzern oder auch als Beschichtung nach einer Vorbehandlung/ Sanierung mit Clean & Refresh aus unserer WOOD-Serie.

Weitere Eigenschaften

- intensiviert die Holzstruktur und gibt einen natürlichen Holzton (wirkt dunkler)
- sehr gute Ablaufeigenschaften, einfache Verarbeitung
- Keine Filmbildung, minimale Faseraufrichtung
- Lasierend, wetterbeständig
- Umweltschonend, frei von Zusätzen gegen Pilze und Insekten
- Feuchtigkeitsregulierend
- Verwendbar im Innen- und Außenbereich
- Farbe: milchig, unpigmentiert, lässt den Untergrund nachdunkeln
- Durch die hohe Eindringtiefe werden keine „Laufwege“ oder andere Abnutzungserscheinungen gebildet.

Verarbeitung

Grundsätzlich ist die Applikation mit allen gängigen Verfahren wie Fluten, Tauchen, Streichen oder Polieren durchführbar. Unverdünnt anwendbar. Vorher gut aufschütteln. Die beiden Phasen müssen gut vermischt sein. Nicht bei Temperaturen unter 5 ° C oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Der Untergrund sollte immer trocken, sauber und fettfrei sein. Dichte oder sehr ölhaltige Hölzer sollten einige Wochen vorher der Witterung ausgesetzt oder entfettet werden. Mit WOOD Teak-Protect Imprägnierer behandelte Oberflächen können nur nachbehandelt werden, wenn der Abperleffekt an der Oberfläche bereits nachgelassen hat.

Mit einem Pinsel durch Streichen in zwei Arbeitsgängen auftragen. Im ersten Schritt bis zur Sättigung. Nach Trocknung der Erstbeschichtung (je nach Saugfähigkeit des Holzes, Luftfeuchtigkeit und Temperatur zwischen 6 und 8 Stunden) kann die zweite Schicht dann aufgetragen werden. Im zweiten Schritt wird wesentlich weniger Material benötigt. Die Applikationsgeräte können nach Gebrauch mit Wasser problemlos gereinigt werden. Eine leichte Farbvertiefung ist möglich. Evtl. eine Musterfläche anlegen!

Eine Weiterbehandlung mit einer Holzimprägnierung, wir empfehlen unseren Teak- Protect Holz-Imprägnierer aus unserer WOOD Serie, sollte erst in 24 Std. erfolgen. Sollte die Holzimprägnierung beim Auftragen abgestoßen werden, kann die Oberfläche wieder aufnahmefähig gemacht werden, indem mehrmals mit einem getränkten Pinsel (Holzimprägnierung) über die zu beschichteten Stellen gestrichen wird.

Zur Reinigung der beschichteten Oberfläche kann das Produkt WOOD-Universalreiniger oder ein anderes mildes Tensid verwendet werden.

Inhalt : 1 Liter für ca. 7 - 10 qm bei zweimaligem Anstrich.

Gesundheit: Enthält keine freien Nanopartikel

Lagerfähigkeit: Mindestens 12 Monate bei kühler Lagerung in verschlossenem Originalgebinde. Vor Frost schützen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.